



## DESCRIPTION

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiement de dalles, margelles, carreaux et plaquettes, le joint 547. PROLJOINT RUSTIC est particulièrement recommandé en sols et murs extérieurs. Il permet la réalisation de joints de grande largeur de 6 à 50 mm.

### LES + PRODUITS :

- Prêt à gâcher
- Pour la réalisation de joints de dalles et margelles de 6 à 50 mm
- Garde une teinte homogène et régulière



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**COULEURS :** Granit, Gris clair et Ton pierre

**DOMAINES D'APPLICATION :** Sols : intérieurs et extérieurs

**CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION**

(à 23°C et 50 % d'humidité relative)

- Temps de vie en auge : 1 à 2 h
- Durcissement définitif : 24 h environ
- Délai avant mise en circulation : 24 h environ

**CONSERVATION :** 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

# CONDITIONNEMENT

547 PROLJOINT RUSTIC				
Désignation	Poids kg / unité	Condit./ unité	Coloris	Code article
547 PROLJOINT RUSTIC 1 sac = 10 m <sup>2</sup>	25	42	Ton pierre	580002
		50	Granit	580032
		49	Gris clair	580015

# MODE D'EMPLOI

## Préparation des supports

- Attendre la fin de prise du mortier de pose du revêtement avant d'appliquer 547 PROLJOINT RUSTIC.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'excès de mortier de pose dans les joints vides.
- Humidifier par temps sec et chaud la surface des matériaux poreux à jointoyer.

## Préparation du produit

- Mélanger 1 sac de 25 kg de 547 PROLJOINT RUSTIC avec 2,5 à 3,5 litres d'eau propre, soit environ 10 à 14 % d'eau, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

## Application

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette en caoutchouc ou d'une truelle langue de chat en appuyant fortement afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
- Largeur maximale du joint : 50 mm.

## Nettoyage - Finition

- Le nettoyage des bavures s'effectue dès que le mortier raidit, à l'aide d'une éponge propre et légèrement humide. Veiller à ne pas détériorer les joints pendant cette opération.
- Surfercer les joints sans les délaver avec une éponge humide, brosser à l'aide d'une brosse à chiendent ou lisser et serrer avec un fer à joints selon la finition désirée.
- Lorsque la surface du revêtement commence à poudrer, dépoussiérer à l'aide d'une balayette ou d'un chiffon sec pour parfaire le travail.
- IMPORTANT : remouiller les joints le lendemain afin de renforcer la dureté.

## Précautions d'emploi

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 30°C.
- Avec revêtements poreux, un essai de tachabilité est conseillé.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou par vent fort.
- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression ≥ 80 bars.

## Consommation

- 1,5 à 9 kg / m<sup>2</sup>.

## Conservation

- 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.